

Fișa tehnică 1341

Tencuială de grund Baunit

Baunit Manu 4



Produs	Mortar uscat, pentru aplicare manuală la interior și exterior	
Compoziție	Var, ciment, nisip, adaosuri.	
Proprietăți	Mortar cu absorbție de apă redusă și bună difuzie la vapori.	
Utilizare	Tencuieli grosiere prelucrate rugos sau drișcuită (grund de tencuială) pentru interior și exterior.	
Date tehnice	Clasificare	GP - CS II conform EN 998 - 1
	Rezistența la compresiune (28 zile):	>2,5N/mm ²
	Granulație maximă:	4 mm
	Factor al rezistenței la permeabilitate la vapori (μ):	ca. 15
	Conductivitate termică (λ):	0,80 W/mK
	Densitate:	cca. 1450 kg/m ³
	Necesar de apă:	cca. 6 l/sac
	Consum material:	cca. 16 kg/m ² la 10 mm grosime
	Grosime minimă	20 mm
	Grosime maximă	25 mm pe strat
Livrare	sac de 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg	
Depozitare	6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn.	
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele Baunit România și în institutele autorizate din țară conform EN 998 - 1.	
Categoria conform normelor chimice	Simbol:	Xi - iritant
	Norme	R 36: irită ochii R 38: irită pielea
	Norme S:	S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor S22: A nu se inhala praful S26: În cazul contactului cu ochii se spală cu apă și se consultă medicul S37: A se purta mănuși de protecție
Prelucrare	1. Suport:	Zidaria trebuie sa fie uscata, neînghetata, fara praf, fara saruri sau eflorescente. Golurile din zidarie si rosturile se vor umple. Aplicarea unui sprit (Baunit Vorspritzer) este totdeauna necesara. Pe suporturi ca plăcile aglomerate din fibre de lemn, blocurile fibrolemnoase legate cu ciment și pe zidăriile cu grad ridicat de termoizolare recomandăm utilizarea tencuielilor ușoare (Baunit MPA 35L)

Tencuială de grund Baumit

Baumit Manu 4

2. Amestecare

Mortarul pentru tencuielei Baumit se poate prepara cu betoniera sau malaxoare cu amestecare continua. La malaxarea cu betoniera, se adauga întâi apa de amestec si apoi mortarul uscat (timp de amestecare 3-5 min.) Totdeauna se amestecă întreg conținutul sacului de mortar. Stâlpii de pontaj se realizează tot din Manu 4 sau cu ajutorul profilelor de ghidaj. Înainte de aplicarea tencuiei, se udă șprîțul de ciment.

3. Aplicare

Înainte tencuirii trebuie aplicate la toate canturile și colțurile profile pentru muchii care nu ruginesc. Fixarea profilelor se va face cu Baumit Speed Fix (în nici un caz nu se va face cu ipsos). În băi și în încăperile unde se vor aplica placaje ceramice se vor folosi profile de pontaj care să asigure o planeitate bună a suprafeței.

Aplicarea se realizeaza dupa tehnologia clasica, cu mistria si întindere cu dreptarul. La grosimi ale tencuiei peste 25 mm se lucreaza în doua straturi, în proaspat. Daca se usuca primul strat, se rașchetează suprafața acestuia, se umezește și se aplică stratul următor.

La folosirea aparatelor de încălzit (mai ales cele cu gaz) se va face o aerisire diagonală. Nu se va face încălzirea directă a tencuiei.

Tencuiala de grund nu este recomandată în zona de soclu și în zonele expuse la apă prin stropire. Canalele electrice și cele pentru instalații se vor închide dinaintea tencuirii cu mortar corespunzător (de exemplu, Baumit Speed Fix).

La contactul dintre materiale de naturi diferite sau plafoane de suprafață mare, se va face o tăietură cu mistria în adâncime până la suportul de tencuială (rostuirea suprafeței). Suprafețele pe care se vor monta plăci ceramice nu se vor drișcui.

4. Indicații

Temperatura aerului si a suportului nu trebuie sa scada sub +5 °C în timpul prelucrării si întaririi mortarului. Suprafețele tencuite vor fi tinute umede minim 2 zile. Timpul de maturare înaintea aplicării altor finisaje este minim 10 zile/cm grosime de tencuiala.

5. Posibilități de finisare la interior și exterior

Pe tencuiala nedriscuita, (doar trasa la dreptar) 4 mm grosime.

Praf de piatră și Grund Universal Baumit.

Cu strat intermediar PutzSpachtel, Sanova FeinPutz și Tencuială Universală albă.

Tencuială Silicat și Grund Universal Baumit

Vopsea Silicat și Grund Universal Baumit

Tencuială granopor și Grund Universal Baumit

Vopsea Granopor

Tencuială Silicon și Grund Universal Baumit

Vopsea Silicon

Tencuială Nanopor și Grund Universal Baumit

Posibilități de finisare la interior

Tencuială GrobPutz cu strat intermediar Tencuială Fină:

vopsea lavabilă de interior Divina Classic, Divina Professionell,

Divina Eco sau Klima și grund de interior