

Fișa tehnică 2089

Adeziv rapid pentru profile

Baumit SpeedFix



Produs	Adeziv mineral pentru fixarea profilelor de colț și profilelor de pontaj pentru tencuieli de var/ciment și tencuieli de var. Pentru montarea și fixarea profilelor pentru tencuieli.	
Compoziție	Ciment, nisipuri, aditivi	
Proprietăți	Adeziv mineral cu întărire rapidă	
Utilizare	Baumit SpeedFix este un mortar predozat pentru fixarea profilelor de colț, profilelor de soclu, profilelor de pontaj și a profilelor rost de dilatație în cazul utilizării tencuielilor interioare și exterioare de var/ciment și var. În plus se poate utiliza de asemeni la fixarea circuitelor și dozelor electrice. Datorită prizei sale rapide (30 minute) și aderenței sale excelente se poate utiliza la fixarea trainică și ușoară a profilelor pentru muchii și a profilelor de pontaj la tencuieli.	
Date tehnice	Granulă maximă	3 mm
	Timp de lucru	30 min
	Acoperire	cca. 21 ml/sac
	Necesar de apă	cca. 6 l/sac
	Densitate uscată	cca. 1600 kg/m ³
Livrare	Sac 30 kg, 1 palet =48 saci=1440 kg	
Depozitare	3 luni la loc uscat pe paleți de lemn	
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoare proprii.	
Categoria conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Legea privind substanțele chimice, vă rugăm să consultați Fișa de siguranță (în conformitate cu articolul 31 și anexa II din Regulamentul 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18.12.2006) în www.baumit.com sau solicitați Fișa tehnică de securitate din partea producătorului respectiv.	
Prelucrare	Suportul	Suprafața trebuie să fie curată, uscată, ferită de îngheț, fără praf, absorbantă, fără eflorescențe, portantă și fără părți friabile.
	Aplicare	Se presară Baumit SpeedFix în apă curată (aproximativ 6 litri de apă per sac), și se amestecă cu un mixer rotativ cu turație redusă până se obține un amestec fără cocoloașe. După amestecare se lasă un timp, aproximativ 3 minute de odihnă, după care se repetă amestecarea. Nu se amestecă cu alte produse. Baumit SpeedFix se aplică în puncte. Distanța între punctele de adeziv va fi hotărâtă în funcție de stabilitatea profilului pontat. Profilul va fi înglobat prin apăsare în mortarul proaspăt.
	Indicații	Temperatura aerului și a suportului în timpul aplicării și al întăririi trebuie să fie de peste +5 °C.
	Atentie!	Nu se utilizează în cazul tencuielilor de ipsos/var sau în cazul tencuielilor pe bază de ipsos.